

Sistema MASTERTOP® 1325 AB

HSPF.3.14-Edición: 26/02/2010

Pavimento decorativo confortable

- Pavimento de poliuretano continuo, confortable, decorativo y amortiguador de ruidos por impacto. Con propiedades bacteriostáticas según JIS Z 2801:2000

Campo de aplicación:

- Pavimento para Hospitales, Clínicas, Geriátricos, Salas estériles, etc.

Función	Producto	Aplicación	Consumo aprox.
Base de aplicación	Hormigón: Edad >28 días. Humedad <4%. R. superf. >1,5 N/mm ² . Temp. >10°C. Descontaminado, limpio. Poro abierto.		
Imprimación	MASTERTOP® P 611 Resinas epoxi bicomponente, sin disolventes	Rodillo	0,3 - 0,5 kg/m ²
Espolvoreo sobre imprimaciones epoxi	Arena MASTERTOP® F5 Espolvoreo ligero (homogéneo)	Manual Proyectado	0,8 – 1,0 kg/m ²
Imprimaciones especiales	Sobre soportes sin poro abierto, no absorbentes, húmedos, cerámicos, terrazo o revestimientos epoxi: MASTERSEAL® 185 Resina epoxi tricomponente Imprimaciones sobre otros soportes, consultar con Servicio Técnico.	Rodillo (agua 10/20%) Llana dentada (agua 5/10%)	1,0 – 2,0 kg/m ² 2,0 – 4,0 kg/m ²
Revestimiento amortiguador.	MASTERTOP® BC 325 N , Resina autonivelante de poliuretano bicomponente, pigmentada y sin disolventes.	Llana dentada	2,5 kg/m ²
Acabado y sellado	MASTERTOP® TC 465 AB , pigmentado, antibacteriano y con tonalidad de acabado mate. Resina de poliuretano bicomponente elástica con disolventes.	Rastrillo de goma y Rodillo de pelo corto	0,10 – 0,15 kg/m ²
Espesor del sistema	Aproximadamente 2 mm		
Notas	<i>Dependiendo de las características del soporte y las temperaturas se pueden incrementar los consumos de material recomendados</i>		

BASF Construction Chemicals España, S.L.

Basters, 15

08184 PALAU-SOLITÀ i PLEGAMANS (Barcelona)

Telf.: 93 862 00 00 - Fax 93 862 00 20

Internet: <http://www.basf-cc.es>